

CS

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI  
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010500391

WPI Acc No: 1995-401712/ 199551

XRAM Acc No: C95-172636

**Paper neutral sizing agent - prepd. by reacting rosin alpha, beta unsatd. additive with polyester.**

Patent Assignee: SEIKO KAGAKU KOGYO KK (SEIJ )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

| Patent No  | Kind | Date     | Applicat No | Kind | Date     | Week     |
|------------|------|----------|-------------|------|----------|----------|
| JP 7279092 | A    | 19951024 | JP 9482735  | A    | 19940330 | 199551 B |
| JP 3386880 | B2   | 20030317 | JP 9482735  | A    | 19940330 | 200323   |

Priority Applications (No Type Date): JP 9482735 A 19940330

Patent Details:

| Patent No  | Kind | Lan | Pg | Main IPC    | Filing Notes                     |
|------------|------|-----|----|-------------|----------------------------------|
| JP 7279092 | A    |     | 6  | D21H-017/62 |                                  |
| JP 3386880 | B2   |     | 6  | D21H-021/16 | Previous Publ. patent JP 7279092 |

Abstract (Basic): JP 7279092 A

The paper neutral sizing agent is prepared by: (a) reacting a rosin alpha beta unsatd. additive with polyesters with formula (I) to obtain a resin having an acid value of 25-90; (b) dispersing the resin into water. R = a 1C or more-hydrocarbon residue; l and n = at least 1. The polyesters are obtd. by condensation reaction of adipic acid with glycerols.

USE - The paper neutral sizing agent finds its application in paper making under neutral or alkaline conditions.

ADVANTAGE - The paper neutral sizing agent exerts a superior sizing effect with a small amt. of soft calcium carbonate as opposed to conventional paper neutral rosin sizing agents.

Dwg.0/0

?

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-279092

(43) 公開日 平成7年(1995)10月24日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup>    | 識別記号  | 庁内整理番号 | F I | 技術表示箇所 |
|------------------------------|-------|--------|-----|--------|
| D 2 1 H 17/62                |       |        |     |        |
| C 0 8 L 67/02                | L P L |        |     |        |
| 71/02                        | L Q D |        |     |        |
| D 2 1 H 17/53                |       |        |     |        |
| D 2 1 H 3/ 60                |       |        |     |        |
| 審査請求 未請求 請求項の数 2 F D (全 6 頁) |       |        |     |        |

|           |                 |          |  |
|-----------|-----------------|----------|--|
| (21) 出願番号 | 特願平6-82735      | (71) 出願人 | 000194871<br>星光化学工業株式会社<br>兵庫県明石市立石1丁目1番1号 |
| (22) 出願日  | 平成6年(1994)3月30日 | (72) 発明者 | 山田 秀人<br>兵庫県明石市立石1丁目1番1号 星光化学工業株式会社内       |
|           |                 | (72) 発明者 | 原田 太郎<br>兵庫県明石市立石1丁目1番1号 星光化学工業株式会社内       |
|           |                 | (74) 代理人 | 弁理士 芦田 直衛 (外1名)                            |

(54) 【発明の名称】 製紙用中性サイズ剤

(57) 【要約】

【目的】 軽質炭酸カルシウムの高充填紙の抄造でも、優れた効果を奏するロジン系製紙用中性サイズ剤の提供。

【構成】 有機2塩基性酸とグリセリン類の縮合反応により得られた特定のポリエステル類と、 $\alpha\beta$ 不飽和酸付加ロジンとのエステル化反応により得られた変性樹脂を水に分散させた中性抄紙用サイズ剤である。

1


2

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ロジンの $\alpha\beta$ 不飽和酸付加物に下記の一般式で示されるポリエステル類を反応せしめて、酸価2\*

\*5~90に至らしめた樹脂を、水中に分散せしめたことを特徴とする製紙用中性サイズ剤。

【化1】




式中、Rは炭素数1以上の炭化水素残基を示し、

l、nは1以上の整数を示す。

【請求項2】 前記のポリエステル類がアジピン酸とグリセリン類との縮合反応によって得られるところの、下記の一般式で示されるポリエステル類であることを特徴※

※とする請求項1記載の製紙用中性サイズ剤。

【化2】



式中、l、mは1以上の整数である。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は製紙用サイズ剤に関するものであり、更に詳しくは、中性乃至アルカリ性条件下での使用に適した製紙用サイズ剤に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、製紙業界では紙の耐水化（サイジング）に際して、ロジン又はロジンの $\alpha\beta$ 不飽和酸付加物（強化ロジン）の水性分散液やアルカリ金属石鹼溶液を、硫酸アルミニウムと共に、必要に応じて更に陽イオン性定着助剤ポリマーと共に用いるのを常とした。一方、近年の製紙技術では、紙の填料として、あるいは紙コーティング用顔料として、従来のクレー・タルクに代えて炭酸カルシウムが、一般に使用されている。填料として炭酸カルシウムを使用した場合には、必然的に抄紙時のpHが6以上の中性乃至アルカリ性となり、又コーティング用顔料として炭酸カルシウムを使用した紙が、損紙又は故紙として抄紙系に混入された場合にも、pH6以上の中性乃至アルカリ性となるのが通例である。そして填料に炭酸カルシウムを選ぶ場合でも、抄紙ワイヤーの摩耗が少ないことから、重質炭酸カルシウムよりも更にアルカリ性が高い軽質（沈降性）炭酸カルシウムを使用するのが最近の傾向である。このような状況の下では、従来汎用されて来たロジン又は強化ロジンの水性分

散液やアルカリ金属石鹼溶液は、紙のサイジングに有効でないで、これに代わって無水アルケニールコハク酸（ASA）、アルキルケテンダイマー（AKD）等を有効成分とするサイズ剤が用いられている。しかし、AKD系のサイズ剤は、紙に滑り性を付与したり、紙のトナー接着性を低下させる恐れがあり、又、ASA系及びAKD系のサイズ剤を使用した場合の抄紙工程で発生する各種の汚れの問題も、完全には解決されていない。

【0003】中性乃至アルカリ性のpH条件下で使用しても紙の耐水化に有効であって、しかもASA系又はAKD系のサイズ剤のような不都合を伴わないサイズ剤としては、強化ロジンを第3級アミノアルコールでエステル化した変性ロジンの分散液からなるサイズ剤（特開昭60-161472号公報参照）とか、ロジン又は強化ロジンを3~4価のアルコールと反応せしめた変性ロジンの分散液からなるサイズ剤（特公平3-79480号公報、特公平6-4954号公報参照）等の提案がなされている。しかし、これらのサイズ剤は中性pH域では一応の効果を発揮するものの、アルカリ性が高い軽質炭酸カルシウムを比較的多量に充填させた紙を抄造する場合の如く、アルカリ性pH域で、つまり高pH域で抄紙せざるを得ない場合には、これらサイズ剤に十分な耐水化効果を期待できない。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的の一つは、中性乃至アルカリ性の抄紙条件において、優れたサイズ効果を発揮する製紙用中性サイズ剤を提供することにある。本発明の他の目的は、炭酸カルシウム、特にアルカリ性が高い軽質炭酸カルシウムを、填料として多量に含有する所謂高充填紙を製造する場合を含めて、高pH域で紙を抄造する際に有効なサイズ剤を提供することにある。また本発明の別の目的は、中性乃至アルカリ性抄紙条件下で優れた効果を発揮するサイズ剤の製造方法\*


\*を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明に係る製紙用中性サイズ剤は、ロジンの $\alpha\beta$ 不飽和酸付加物に下記の化3で示されるポリエステル類を反応せしめて酸価25~90に至らしめた樹脂（以下これを変性樹脂という）を水中に分散せしめたことを特徴とする。

【0006】

【化3】



式中、Rは炭素数1以上の炭化水素残基を示し、  
2、nは1以上の整数を示す。

【0007】本発明の製紙用中性サイズ剤を構成する変性樹脂の出発原料となるロジンには、ガムロジン、トールロジン、ウッドロジン、水添ロジン、重合ロジン、（アルキル）フェノール・ホルマリン樹脂変性ロジン、キシレン樹脂変性ロジン、アルデヒド変性ロジン、スチレン変性ロジン等の各種ロジン類が含まれる。ロジンの $\alpha\beta$ 不飽和酸付加物とは、前記したロジンの1種又は2種以上の混合物に、デールスアルダー反応によって $\alpha\beta$ 不飽和酸を付加せしめたものを指し、このものは当業界で通常、強化ロジンと呼ばれている。付加せしめる $\alpha\beta$ 不飽和酸としては、アクリル酸、メタアクリル酸、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、無水イタコン酸等を例示することができる。付加反応を行うに際して、ロジン類に対する $\alpha\beta$ 不飽和酸の使用量には、格別の限定はないが、一般的には、ロジン類100重量部当たり $\alpha\beta$ 不飽和酸を0.5~20重量部を付加せしめるのが通例である。

【0008】強化ロジンに反応せしめられるポリエステル類は、上記の化3で示すことができる。すなわち、本発明のポリエステル類は、2塩基性有機酸とグリセリン類との脱水縮合反応生成物であって、グリセリン類の1


30

40

級OH基が優先的に縮合反応に関与し、2級OH基が複数個残存しているのがその特徴である。このようなポリエステル類は、2塩基性有機酸1モル当たり、1モル以上のグリセリン類を、通常のポリエステル生成条件で反応させることで容易に得ることができ、この場合の2塩基性有機酸としては、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、ダイマー酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、アルキルコハク酸、アルケニルコハク酸等の外、これら各酸の無水物を使用することができる。また、グリセリン類としては、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン、ポリグリセリン等の使用が可能である。なかでも、本発明のポリエステル類を調製するに際し、2塩基性酸としてアジピン酸を使用することは、グリセリン類との反応性が高い点で好ましいばかりでなく、グリセリン類との脱水縮合で得られるエステル（その一般式は下記の化4で示される）と、強化ロジンとの反応によって得られる変性樹脂が、特に優れたサイズ効果を発揮する点で好ましく、経済性の点でも好ましい。

【0009】

【化4】



式中、 $l$ 、 $m$ は1以上の整数である。

【0010】本発明の製紙用中性サイズ剤を構成する変性樹脂は、上記ポリエステル類に残存するOH基に、強化ロジンを縮合反応せしめることで得ることができる。この縮合反応を行わせるに際してのポリエステル類と強化ロジンとの反応比率は、任意に選択することができるが、縮合反応の完結時点で、変性樹脂が25～90、好ましくは40～70の酸価を有することが望ましい。90以上の酸価を有する樹脂は抄紙工程でのpH条件が高pH域になると、サイズ効果の劣る凝集物を生成するため好ましくない。一方、25以下の酸価を有する変性樹脂は、抄紙工程中に通常存在し、ロジン系物質のサイズ効果を助長するアルミニウムイオンやカチオン性定着助剤との親和性に欠け、サイズ効果を減殺するので好ましくない。

【0011】本発明の製紙用中性サイズ剤は、上記した変性樹脂を水に分散させたものであるが、その分散液の調製には通常のロジン系樹脂に適用できる各種の分散技術を採用することができる。例えば、樹脂を溶剤に溶解した後、適当な分散助剤を用いて高圧乳化を行い、しかる後溶剤を溜去する方法（溶剤法）、樹脂を溶解してこれを充分攪拌しつつ、分散助剤水溶液を滴下してまず油中水型分散液を調製し、次いで、これを更に希釈して水中油型分散液に移行せしめる方法（反転法）等を、本発明の変性樹脂に適用して平均粒子径1ミクロン以下の安定な分散液を形成させることができる。本発明の製紙用中性サイズ剤は定着助剤及び／又は硫酸アルミニウム等のアルミニウム塩と共に、pH6以上の中性乃至アルカリ性条件で使用して優れたサイズ効果を発揮する。特に、従来の中性抄紙用ロジンサイズ剤では十分なサイズ効果を期待できない軽質炭酸カルシウム高充填紙にも、本発明のサイズ剤は満足できるサイズ効果を付与することができる。

#### 【0012】

【作用】本発明の製紙用中性サイズ剤の有効成分は、 $\alpha$   $\beta$ 不飽和酸付加ロジン（強化ロジン）と前記化1で示すポリエステル類との縮合生成物であるが、この縮合生成物が、中性乃至アルカリ域において格段の効果を発揮する作用機構は、現在のところ完全には解明されていない。しかし、次のように推測することができる。すなわち、強化ロジンの変性に使用される本発明のポリエス

テル類は、分子内に複数の2級OH基を有し、その2級OH基と前記強化ロジン中のCOOH基との間で形成されるエステル結合は、1級OH基由来のエステル結合に比し、対アルカリ加水分解性に優れているために、高アルカリ性条件でも優れたサイズ効果を発揮するものと推察される。ちなみに、2級OH基が分子中に存在しないか、1個しか存在しないペンタエリスリトールやグリセリンで変性した強化ロジンは、本発明の変性樹脂が奏するような効果を発揮しない。また、本発明の変性樹脂は、強化ロジンと化1で示されるポリエステル類との縮合反応物であるが故に、強化ロジンと単なる多価アルコールとのエステル反応物に比して分子量が大きく、しかもその分子はサイズ効果を発揮するに適当な大きさにあると考えられる。

#### 【0013】

【実施例】以下本発明を実施例により更に詳しく説明するが、これら実施例は本発明を限定するものでない。なお、以下の各例では、特に断らない限り%は重量%、部は重量部を示す。

#### ポリエステル製造例1

攪拌機、温度計、溜出管及び窒素導入管を付した反応器にアジピン酸146部及びグリセリン184部を仕込み、窒素気流下、攪拌しつつ昇温、内温240～245℃において、5時間脱水縮合反応を行い、酸価2.8の粘液状のポリエステル（イ）を得た。

#### ポリエステル製造例2

製造例1と同様の反応器に、アジピン酸292部、グリセリン276部を仕込み、製造例1と同様に反応して、酸価4.0の粘液状のポリエステル（ロ）を得た。

#### ポリエステル製造例3

製造例1と同様の反応器に、アジピン酸438部、グリセリン368部を仕込み、製造例1と同様に反応して、酸価4.1の粘液状のポリエステル3（ハ）を得た。

#### ポリエステル製造例4

製造例1と同様の反応器に、アジピン酸876部、グリセリン644部を仕込み、製造例1と同様に反応して、酸価5.2の半固形状ポリエステル（ニ）を得た。

#### ポリエステル製造例5

製造例1と同様の反応器に、アジピン酸146部、ジグリセリン332部を仕込み、製造例1と同様に反応し

て、酸価4.2の粘液状ポリエステル(ホ)を得た。

#### ポリエステル製造例6

製造例1と同様の反応器に、イソフタル酸332部、グリセリン276部を仕込み、225～230℃において7時間反応を行い、酸価4.8の粘液状ポリエステル(ヘ)を得た。

#### ポリエステル製造例7

製造例1と同様の反応器に、炭素数が16で、5位以内の位置に二重結合を有する内部オレフィンが55%を占めるオレフィンに無水マレイン酸を付加して製造したアルケニルコハク酸無水物317部と、グリセリン184部を仕込んで、220～230℃で9時間反応を行い、酸価2.4の粘液状ポリエステル(ト)を得た。

#### 【0014】変性樹脂製造例1

酸価170を有するガムロジン300部を製造例1と同様の反応器に仕込み、窒素気流下加温して内温を180℃とし、無水マレイン酸18部を加え、195～205℃で5時間反応させた後、前記ポリエステル(イ)の67部と、エステル化触媒としての樹脂酸亜鉛0.75部を加え、240～250℃で16時間反応を行い、酸価39.9、軟化点95℃の変性樹脂(イ)を得た。

#### 変性樹脂製造例2

変性樹脂製造例1において、ポリエステル(イ)の仕込み量を50部とした以外は変性樹脂製造例6と同様に操作して、酸価60.3、軟化点94℃の変性樹脂(ロ)を得た。

#### 変性樹脂製造例3

変性樹脂製造例1において、ポリエステル(イ)の代わりに、ポリエステル(ロ)を71部使用して、同様に反応を行い、酸価57.8、軟化点91℃の変性樹脂(ハ)を得た。

#### 変性樹脂製造例4

変性樹脂製造例1において、ポリエステル(イ)の代わりに、ポリエステル(ハ)を97部使用して、同様に反応を行い、酸価44.1、軟化点90℃の変性樹脂(ニ)を得た。

#### 変性樹脂製造例5

変性樹脂製造例1において、ポリエステル(イ)の代わりに、ポリエステル(ニ)を105部使用して、同様に反応を行い、酸価48.9、軟化点88℃の変性樹脂(ホ)を得た。

#### 変性樹脂製造例6

変性樹脂製造例1において、ポリエステル(イ)の代わりに、ポリエステル(ホ)を100部使用して、同様に反応を行い、酸価41.5、軟化点83℃の変性樹脂(ヘ)を得た。

#### 変性樹脂製造例7

変性樹脂製造例1において、ポリエステル(イ)の代わりに、ポリエステル(ヘ)を73部使用して、同様に反応を行い、酸価61.2、軟化点55℃の変性樹脂

(ト)を得た。

#### 変性樹脂製造例8

変性樹脂製造例1において、ポリエステル(イ)の代わりに、ポリエステル(ト)を88.6部使用し、同様の反応を行い、酸価45.0、軟化点77℃の変性樹脂(チ)を得た。

#### 【0015】参考例1

変性樹脂製造例1において、ポリエステル(イ)の代わりに、ペンタエリスリトールを28部使用して同様に反応を行い、酸価62.7、軟化点95℃の変性樹脂Aを得た。

#### 参考例2

変性樹脂製造例1において、ポリエステル(イ)の代わりに、トリエタノールアミンを37部使用し、210℃で8時間反応を行い、酸価60.5、軟化点90℃の変性樹脂Bを得た。

#### 参考例3

変性樹脂製造例1において、ポリエステル(イ)の使用量を23部とした以外は先の変性樹脂製造例1同様に操作して、酸価95、軟化点92℃の変性樹脂Cを得た。

#### 参考例4

変性樹脂製造例1において、ポリエステル(イ)の使用量を77部とした以外は先の変性樹脂製造例1同様に操作して、酸価22、軟化点89℃の変性樹脂Dを得た。

#### 【0016】実施例1

変性樹脂(イ)の100部を加熱溶融して150℃に昇温した。別に、スチレン60%、ブチルアクリレート15%、アクリル酸12.5%及びメタアクリル酸12.5%からなる乳化重合ポリマーを、苛性ソーダで中和した固形分25%のアニオンポリマー水溶液30部と、内部オレフィンを原料とするアルケニルコハク酸のソーダ塩40%水溶液を20部と、水20部の混合液を調製し、この混合液を上記の溶融変性樹脂に加えて激しく攪拌し、油中水型分散液を形成させた。次いで、この分散液に熱水を加えて水中油型分散液を形成させ、これを希釈して固形分35%の本発明の中性抄紙用サイズ剤(イ)を得た。得られた分散液は平均粒子径0.3ミクロン内外の安定な乳状液であった。

#### 実施例2～8

実施例1で使用した変性樹脂(イ)を変性樹脂(ロ)～(チ)に代えた以外は実施例1と同様に操作して、それぞれ固形分35%の本発明の中性抄紙用サイズ剤(ロ)～(チ)を得た。これらサイズ剤はいずれも平均粒子径0.3ミクロン内外の安定な乳状液であった。

#### 比較例1～4

実施例1で使用した変性樹脂(イ)を変性樹脂A～Dに代えた以外は実施例1と同様に操作して、固形分35%の比較サイズ剤A～Dを得た。これらサイズ剤はいずれも平均粒子径0.3ミクロン内外の安定な乳状液であった。

【0017】実施例及び比較例で得たサイズ剤（イ）～（チ）及びサイズ剤A～Dについて、それぞれのサイズ効果を下記要領で評価した。

#### 性能評価

1%パルプスラリー（L-BKP、CSF500ml）に填料として軽質（沈降性）炭酸カルシウムを各々、10%、20%及び30%添加し、次いで、カチオン澱粉（パールガムHMS）を1%、硫酸アルミニウム「A1<sub>2</sub>（SO<sub>4</sub>）<sub>3</sub>・13～14H<sub>2</sub>O」を1.0%、更にサイズ剤を0.3%、0.5%（添加率はいずれも対気乾パ\*10

\*ルプ、固形分重量%）添加して、常法のごとく、TAPP Iスタンダードシートマシンにより抄紙した。湿紙は90℃のロータリードライヤーで1分間乾燥して、坪量60g/m<sup>2</sup>の成紙とした。抄紙前パルプスラリーのpHは、各々7.6、7.8、8.0であった。20℃、湿度65%において24時間調湿後、各成紙のサイズ度をJISのステキヒト法によりを測定した。評価結果を表1に示す。

【0018】

【表1】

| 填料添加率 (%)   | 10            |      | 20   |      | 30   |      |
|-------------|---------------|------|------|------|------|------|
| サイズ剤添加率 (%) | 0.3           | 0.5  | 0.3  | 0.5  | 0.3  | 0.5  |
| 使用サイズ剤      | ステキヒトサイズ度 (秒) |      |      |      |      |      |
| 実施例1        | 15.3          | 29.5 | 12.8 | 25.3 | 9.3  | 21.8 |
| 実施例2        | 19.1          | 30.3 | 14.4 | 27.3 | 8.9  | 22.2 |
| 実施例3        | 19.8          | 31.1 | 15.5 | 28.2 | 9.4  | 22.6 |
| 実施例4        | 18.4          | 30.9 | 13.6 | 25.8 | 10.1 | 20.5 |
| 実施例5        | 14.4          | 27.6 | 11.1 | 22.1 | 6.6  | 17.8 |
| 実施例6        | 13.7          | 27.4 | 11.6 | 21.3 | 7.2  | 16.7 |
| 実施例7        | 11.3          | 20.3 | 9.6  | 18.9 | 4.5  | 11.3 |
| 実施例8        | 17.9          | 28.8 | 14.8 | 28.5 | 9.7  | 22.9 |
| 比較例1        | 9.1           | 15.6 | 0    | 8.4  | 0    | 1.0  |
| 比較例2        | 7.5           | 13.0 | 0    | 2.5  | 0    | 0    |
| 比較例3        | 10.5          | 19.3 | 3.2  | 11.3 | 0    | 2.4  |
| 比較例4        | 11.2          | 20.6 | 4.9  | 12.7 | 2.1  | 7.0  |

【0019】表1より明らかなように、本発明のサイズ剤は軽質炭酸カルシウムの高充填条件において、優れた効果を発揮する。

【0020】

【発明の効果】軽質炭酸カルシウムを多量に使用した抄

紙系において、従来の中性抄紙用ロジンサイズ剤が、これを多量に使用しなければ十分なサイズ効果が得られなかったのに比較して、本発明の中性抄紙用サイズ剤は、少量の使用で優れたサイズ効果が得られ、経済的効果が大きい。